

TEHNIČKI LIST



Glas KOMERC
GRADAČAC, BOSNA I HERCEGOVINA
tel.: +387 35 822 085

GK Mineralna fasada

Tehnički list br. 01/19

NAMJENA Mort opće namjene.

SASTAV Vapno, bijeli cement, pijesak granulacije do 2mm, aditivi

IZGLED Bijeli prah

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA

Vodoupojnost	W2
Reakcija pri požaru	A1
Toplinska provodljivost	0,62 W/mK
Vlačna čvrstoća	≥0,8 N/mm ²
Pritisna čvrstoća	CS I
Čvrstoća pri savijanju	0,6N/mm ²

POTROŠNJA 25 kg/6-10 m².

**NAČIN
UPOTREBE** Miješati sa vodom cca 7,5l na 25kg do homogene mase. Pustiti da odstoji 5 min pa još jednom promiješati. Nanijeti metalnim gleterom u debljini strukture (1,5 ili 2mm), pustiti da malo očvrstne i onda izravnati PVC gleterom. Za vanjsku upotrebu, nanosi se metalnim gleterom ili štrcanjem.

**OPIS RADNE
PODLOGE** Podloga mora biti upijajuća, suha, čista i čvrsta. Neophodno je podlogu grundirati Dekorex Uni grundom 24h prije nanošenja fasade. Različita upojnost podloge dovodi do vizuelno prepoznatljivih površinskih nanosa te stoga se mora imati u vidu da podloga ne bude masna, porozna ili nejednako izravnana.

ALAT Metalni gleter, PVC gleter
Nakon upotrebe alat odmah oprati vodom. Već osušeni alat oprati GK nitro razrijeđivačem.

PAKOVANJE	Proizvod dostupan u pakovanju od 25 kg.
SKLADIŠTENJE	Skladištenje proizvoda u suhom prostoru iznad 5°C.
TRANSPORT	Za vrijeme transporta GK Mineralnu fasadu zaštititi od vlage. Proizvod se ne smatra opasnim za prevoz po kolovozu.
MJERE SIGURNOSTI	Ovaj proizvod ima nagrizajuće djelovanje zbog prisustva vapna.



GHS 07



GHS 05

OPASNOST

Oznake upozorenja:

H315 Nadražuje kožu.

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H318 Uzrokuje teške ozljede oka.

H335 Može nadražiti dišni sistem.

Oznake obavijesti:

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/lice

P302+P352 U slučaju dodira sa očima: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

POSTUPANJE S OTPADOM	Ambalažu tretirati prema uputstvu o reciklaži. Tekući otpad ne smijemo uklanjati zajedno sa kućnim otpacima, prolijevati u vodu, kanalizaciju ili tlo. Očvrсле ostatke materijala tretiramo kao građevinski otpad.
-----------------------------	--

KONTROLA KVALITETE	Vlastiti nadzor putem naših proizvodnih laboratorija. Eksterni nadzor tekuće kontrole proizvodnje provodi ovlaštena institucija.
---------------------------	--

IZJAVA O SVOJSTVIMA	Identifikacijska oznaka tipa proizvoda: GK Mineralna fasada.
----------------------------	--

