



Glas KOMERC
GRADAČAC, BOSNA I HERCEGOVINA
tel.: +387 35 822 085

TEHNIČKI LIST

PRAŠKASTI PROGRAM

GK FIX GLET UNIVERZAL

Tehnički list br. 04.01/20

NAMJENA

Koristi se za lijepljenje, armiranje i utapanje mrežice u termoizolacionim sistemima.

SASTAV

Praškasta, polimernim vezivima oplemenjena cementna mortna smjesa, aditivi.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Reakcija pri požaru	A1
Vodoupojnost	W2
Vlačna čvrstoća	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$ SL:B
Toplinska provodljivost	0,48 W/mK
Pritisna čvrstoća	CS IV
Čvrstoća pri savijanju	1,5 N/mm ²

OPIS RADNE PODLOGE

Za normalne klimatske uvjete gdje temp. zraka i vlažnost radne podloge iznose +5 do +35 °C, odnosno 65%. Podloga mora biti očišćenja od nečistoća, i sanirana od oštećenja.

NAČIN UPOTREBE

Odgovarajuću masu za lijepljenje odnosno mort za temeljnu žbuku pripremimo u mješalici za beton ili je izmiješamo električnim mješaćem u odgovarajućem plastičnom vedru. Suhoj smjesi dodamo otprilike 20% vode (smjesu istresemo u vodu!), dobro je promiješamo, pustimo 10 do 20 minuta da nabubri, te je ponovo promiješamo i po potrebi dodamo još malo vode. Otvoreno vrijeme je 2 do 3 sata, ovisno o klimatskim uvjetima. Nanosi se glatkim gleterom u 2 ili po potrebi više slojeva. Prosječna potrošnja iznosi 4 kg/m².

PAKOVANJE

Proizvod je dostupan pakovanju od 25kg.

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

Skladištenje i transportovanje u suhom prostoru na temperature od 5°C do 35°C. NE SMIJE SMRZNUTI!

MJERE SIGURNOSTI

Pridržavati se opštih mjera opreza za građevinske radove. Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad. Čuvati izvan dohvata djece!

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE S OTPADOM

Alat odmah poslije upotrebe temeljito oprati vodom. Ambalažu tretiramo prema upustvu o reciklaži. Tekući otpad ne smijemo uklanjati zajedno sa kućnim otpacima, proljevati u vodu, kanalizaciju ili tlo. Očvrsle ostatke materijala tretiramo kao građevinski otpad.

KONTROLA KVALITETE

Vlastiti nadzor putem naših proizvodnih laboratorija. Eksterni nadzor tekuće kontrole proizvodnje provodi ovlaštena institucija.

OSTALE INFORMACIJE

Tehnička upustva su izrađena na osnovu našeg iskustva i s ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovanoj zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i mijenja sva prethodna izdanja, uz pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna.

Glas komerc doo
Sviračka 29, Gradačac
Bosna i Hercegovina
T: +387 35 822 005
+387 35 822 085
F: +387 35 822 005

Datum izdavanja: 20.10.2020