



**Glas KOMERC**

GRADAČAC, BOSNA I HERCEGOVINA  
tel.: +387 35 822 085

# TEHNIČKI LIST

PRAŠKASTI PROGRAM

## GK KERAFIX ECONOMIC

*Tehnički list br. 04.03/20*

### NAMJENA

Za lijepljenje keramičkih, pločica od prirodno upijajućeg kamena, terakota pločica, u interijeru.

### SASTAV

Prašasta, polimernim vezivima oplemenjena cementna mortna smjesa za lijepljenje keramičkih pločica, klinkera, staklenih i drugih mozaika na zidne i podne unutarnje površine.

### TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Reakcija pri požaru	A1
Vodoupojnost	W2
Vlačna čvrstoća	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ SL:B
Pritisna čvrstoća	CS IV
Čvrstoća pri savijanju	$1 \text{ N/mm}^2$

### OPIS RADNE PODLOGE

Podloga mora biti suha i čista bez ikakvih anomalija tj. podloga koja je slabo prihvaćena treba se odstraniti i sanirati odgovarajućim materijalima.

### NAČIN UPOTREBE

Ljepilo pripremimo tako da sadržaj vreće pomiješamo sa 25% vode od ukupne količine smjese, kako bi dobili homogenu masu bez grudvica. Pustimo 10 minuta da nabubri te ponovo dobro promiješamo i ako je potrebno dodamo još malo vode. Pripremljena masa za lijepljenje upotrebljiva je približno 3-4 sata. Alat za nanošenje ljepila je čelična nazubljena špahtla ili nazubljena čelična zidarska gletarica. Prilikom lijepljenja pločica dimenzija stranice od 10 do 15 cm, širina i dubina zubaca na špahtli odnosno na gletarici trebala bi biti 4 do 6 mm. Za lijepljenje manjih pločica i mozaika koristimo alat sa finijim, a za

pločice sa stranicama većim od 20 cm alat sa grubljim nazubljenjem. Otvoreno vrijeme je od 20 do 25 minuta. Nalijeganje pločica možemo promijeniti najviše 10 minuta po ugradnji.

#### **PAKOVANJE**

Proizvod je dostupan u pakovanju od 25 kg.

#### **SKLADIŠTENJE I TRANSPORT**

Skladištenje i transportovanje u suhom prostoru na temperature od 5°C do 35°C. NE SMIJE SMRZNUTI!

#### **MJERE SIGURNOSTI**

Pridržavati se opštih mjera opreza za građevinske radove. Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad. Čuvati izvan dohvata djece!

#### **ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE S OTPADOM**

Alat odmah poslije upotrebe temeljito oprati vodom. Ambalažu tretiramo prema upustvu o reciklaži. Tekući otpad ne smijemo uklanjati zajedno sa kućnim otpacima, prolijevati u vodu, kanalizaciju ili tlo. Očvrsele ostatke materijala tretiramo kao građevinski otpad.

#### **KONTROLA KVALITETE**

Vlastiti nadzor putem naših proizvodnih laboratorija. Eksterni nadzor tekuće kontrole proizvodnje provodi ovlaštena institucija.

#### **OSTALE INFORMACIJE**

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu našeg iskustva i s ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovanu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i mijenja sva prethodna izdanja, uz pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna.

Glas komerc doo  
Sviračka 29, Gradačac  
Bosna i Hercegovina  
T: +387 35 822 005  
+387 35 822 085  
F: +387 35 822 005

Datum izdavanja: 14.01.2021

