

TEHNIČKI LIST



GK Boja za čelo trupaca

Tehnički list br. 25/19

NAMJENA

Upotrebljava se za premazivanje čela trupaca, rezane drvene građe i sl., a služi za zaštitu od pucanja prilikom sušenja.

SASTAV

Izrađen je na bazi akrilnog veziva, punila i aditiva.

IZGLEĐ

Zelena, plava i crvena boja.

POTROŠNJA

Potrošnja je ca. 400 g/m² u zavisnosti od apsorpcionog kapaciteta date površine.

NAČIN

UPOTREBE

Nanosi se četkom, valjkom ili špricom.

Na površini stvara elastičan i paropropustan film koji sprječava/umanjuje pucanje i napregnutost drveta pri uvjetima ubrzanog sušenja.

Odlično prijanja na sve vrste drveta, otporan je na atmosferalije i alkalije te izvrsnih vлагозащитних osobina. Prije upotrebe dobro promiješati. Preporučena debljina suhog filma je ca. 200 µm.

OPIS RADNE PODLOGE

Radnu podlogu je potrebno očistiti od svih nečistoća prije nanošenja proizvoda. Drvo treba da bude suho i glatko. Pri temperaturi od 20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka - suho na dodir nakon 1h. Maksimalna čvrstoća premaza se postiže nakon 24h.

ALAT

Četka, valjak ili šprica.

SKLADIŠTENJE	Skladištiti u suhom prostoru na temperaturi iznad 5 °C. Ne smije smrznuti.
TRANSPORT	Za vrijeme transporta GK Boju za čela trupaca zaštiti od vlage. Proizvod se ne smatra opasnim za prevod po kolovozu.
MJERE SIGURNOSTI	Pridržavati se opštih uputa za građevinske radove. Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad. Čuvati izvan dohvata djece.
POSTUPANJE S OTPADOM	Ambalažu tretirati prema uputstvu o reciklaži. Tekući otpad ne smijemo uklanjati zajedno sa kućnim otpacima, prolijevati u vodu, kanalizaciju ili tlo. Očvrsle ostatke materijala tretiramo kao građevinski otpad.
KONTROLA KVALITETE	Vlastiti nadzor putem naših proizvodnih laboratorijskih institucija. Eksterni nadzor tekuće kontrole proizvodnje provodi ovlaštena institucija.
IZJAVA O SVOJSTVIMA	Identifikacijska oznaka tipa proizvoda: GK Boja za čela trupaca.

