



Glas KOMERC

GRADACAC, BOSNA I HERCEGOVINA

tel.: +387 35 822 085

TEHNIČKI LIST

UNUTRAŠNJE ZIDNE BOJE

GK ZIDNA BOJA

Tehnički list br. 01.02./20

NAMJENA

Premaz za dekorativnu zaštitu unutarnjih zidova i stropova u stambenim i poslovnim objektima.

SASTAV

Vinilacetatno vezivo, punila, titanov dioksid, celulozni ugušćivač, voda.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Zapreminska masa (g/cm^3)	1,58
Vrijeme sušenja (min)	
-prvi sloj 2mm	15
-drugi sloj	21
Koeficijent difuzije provodljivosti vodene pare μ ($\text{ng}/\text{Pa}\cdot\text{s}\cdot\text{m}^2$)	14,38

OPIS RADNE PODLOGE

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista bez slabo vezanih dijelova prašine, ulja, masti i druge prljavštine. Vlažnost podloge mora biti manja od 4%, a objekat mora imati odgovarajuću hidroizolaciju. Novu podlogu tretirati temeljnim premazom, preporučujemo Dekorex Akril emulziju. Temeljni premaz nanese molerskom ili zidarskom četkom ili krznenim valjkom. Bojenje možemo početi nakon 6h od nanosa temeljnog premaza.

NAČIN UPOTREBE

Boju je potrebno prije upotrebe dobro promiješati, zatim u zavisnosti od tehnike nanošenja razrijedimo vodom maksimalno 10%. Bitno je napomenuti da razređivanjem smanjujemo pokrivnost boje. Boju nanosimo u 2 sloja u razmaku od 4-6 sati ($T=+20^{\circ}\text{C}$, rel.vl.zraka=65%), valjkom, četkom ili špricanjem. Bojenje je moguće u samo u uslovima temperature zraka i zidne podloge viša od 5°C , a manja od 35°C , a

relativna vlažnost zraka ne viša od 75%. Prosječna potrošnja za dvoslojni nanos 190-200 ml/m² ovisno od hrapavosti i upojnosti podloge. Moguće je nijansiranje boje.

PAKOVANJE

Proizvod je dostupan u plastičnoj ambalaži u pakovanjima od 2, 5, 10 i 15l.

SKLADIŠTENJE I TRANSPORT

Skladištenje i transportovanje u suhom prostoru na temperature od 5°C do 35°C. NE SMIJE SMRZNUTI!

MJERE SIGURNOSTI

Pridržavati se opštih mjera opreza za građevinske radove. Nisu potrebna posebna zaštitna sredstva za siguran rad. Čuvati izvan dohvata djece!

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE S OTPADOM

Alat odmah poslije upotrebe temeljito oprati vodom. Nepotrošenu boju (samo nerazrijeđenu) je moguće ponovo upotrijebiti isključivo u dobro zatvorenoj ambalaži. Ambalažu tretiramo prema upustvu o reciklaži. Tekući otpad ne smijemo uklanjati zajedno sa kućnim otpacima, prolijevati u vodu, kanalizaciju ili tlo. Očvršle ostatke materijala tretiramo kao građevinski otpad.

KONTROLA KVALITETE

Vlastiti nadzor putem naših proizvodnih laboratorija. Eksterni nadzor tekuće kontrole proizvodnje provodi ovlaštena institucija.

OSTALE INFORMACIJE

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu našeg iskustva i s ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda dostižu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovanu zbog pogrešnog izbora proizvoda, zbog nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada, ne preuzimamo nikakvu odgovornost. Kada je u pitanju nijansiranje, nepravilnosti koje se pojave uslijed neodgovarajućih radnih uslova, neprikladne pripreme boje, nanosa na neodgovarajuću podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i mijenja sva prethodna izdanja, uz pravo mogućih kasnijih izmjena i dopuna.

Glas komerc doo
Sviračka 29, Gradačac
Bosna i Hercegovina
T: +387 35 822 005
+387 35 822 085
F: +387 35 822 005

Datum izdavanja: 14.01.2021

